

作成日:2005/09/12

製品使用説明書



サンコーペイント株式会社

「ドルフィン」シリーズ  
水溶性ウレタン樹脂塗料用硬化剤  
AQD-2000B

**特 徴** 水分散性良好なポリイソシアネート硬化剤

**用 途** 水溶性ウレタン樹脂塗料「ドルフィン」シリーズ用硬化剤

**使用方法** 配合比 主剤（ドルフィンシリーズ）：AQD-2000B = 100 : 5

配合例 AQD-F-2600 : AQD-2000B : 水又は専用希釈剤 = 100 : 5 : 20

硬化剤添加後は速やかに攪拌を行ってください。分散不十分な場合は、デスパー等で補助攪拌を行ってください。

**注意事項**

- ・ 水分と反応し、痛みやすいので、使用後は速やかに密栓してください。
- ・ から出し入れした際、容器の口に付着した分は速やかに拭き取ってください。拭き取らずに放置した場合、キャップの取外しに支障をきたす場合があります。
- ・ 気温 10 以下、湿度 70%以上の環境下での塗装は避けてください。
- ・ 調合時によく攪拌して御使用ください。
- ・ 油性塗料の混入・塗装機器の防錆のために必ず以下の要領で洗浄してください。  
塗装前 : アセトン 水  
塗装後 : 水 アセトン
- ・ 廃塗料、洗浄で出た廃液については工業廃水として処理してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。