



「ドルフィン」シリーズ
水溶性ウレタン樹脂塗料用硬化剤
AQD-2050B

特 徴

- ・ エマルジョンタイプのポリカルボジイミド系架橋剤
- ・ ゼロ VOC タイプです。
- ・ 塗料配合後の可使時間が長く、高い安定性を保ちます。

用 途

水溶性ウレタン樹脂塗料「ドルフィン」シリーズ用硬化剤

使用方法

配合比

主剤（ドルフィンシリーズ）：AQD-2050B = 100 : 5

配合例

AQD-FR-2650 : AQD-2050B : 水又は専用希釈剤 = 100 : 5 : 10

注意事項

- ・ 水の蒸発により、非常に緩やかですが反応しますので、使用後速やかに密栓してください。
- ・ 容器から出し入れした際、容器の口に付着した分は速やかに拭き取ってください。
拭き取らずに放置した場合、キャップの取外しに支障をきたす場合があります。
- ・ 気温 10 以下、湿度 70%以上の環境下での塗装は避けてください。
- ・ 調合時によく攪拌して御使用ください。
- ・ 油性塗料の混入・塗装機器の防錆のために必ず以下の要領で洗浄してください。
塗装前 : アセトン 水
塗装後 : 水 アセトン
- ・ 廃塗料、洗浄で出た廃液については工業廃水として処理してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。