

# ホリソフエーサー NTX-NS-45 A 使用説明書

## 用途

NTXタイプ。不飽和ポリエステル系中塗り塗料（ホリソフエーサー）

## 使用方法

< 1口径の場合 >

NTS-NS-45 A にハメックNを下記添加表にしたがって添加して塗装して下さい。

希釈する場合は、スチレンマーで10～20%程度希釈してご使用下さい。（ホットライフは15±5分）。

・添加表

温度	5	10	15	20	25	30	35 以上
ハメックN	4.0%	3.0%	2.0%	1.5%	1.2%	0.9%	0.7%

< SBA、SAR の場合 >

スチレンモノマーを5～10%程度希釈してご使用ください。

硬化剤SH・SB(キャタリストタック)

1分間の塗料噴出量を計って計量目盛りに合わせてください。なお、ホットライフ調整(高温時)は硬化剤薄め液を使用して下さい。

・計量管目盛表

温度	200g/分	300g/分	400g/分	500g/分	600g/分	700g/分
5	24	28	34	38	42	44
10	22	26	30	35	38	40
15	20	24	27	30	34	36
20	15	20	24	26	28	32
25	12	17	20	23	26	28
30 以上	10	14	17	20	23	25

## 研磨可能時間

オーバーナイト

## 注意事項

- ・残塗料はそのまま放置しておくと発熱しますので、使用後は必ず水のなかで冷却してから廃棄してください。
- ・未硬化でポリエステルを研磨した場合、集塵機の中で研磨粉が発火することがありますので、十分注意してください。
- ・塗料は良く振ってからご使用ください。また、使用後は速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ポリエステルは、多湿時に乾燥が遅くなりますので、促進剤および硬化剤により調整してください。
- ・残塗料はそのまま放置しておくと発熱しますので、使用後は必ず水の中で冷却してから廃棄してください。
- ・未硬化でポリエステルを研磨した場合、集塵機の中で研磨粉が発火することがありますので、十分注意してください。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社