



「ドルフィン」シリーズ
水溶性ウレタンカラーイング用塗料

AQD-K-2200 カラーイングクリヤー

特徴

- ・ 1液での塗装が可能です。
- ・ 透明性が高く、塗装直後から色確認を行えます。

用途

木工用水溶性カラーイング塗料
スプレー用

使用方法

配合比

2200 カラーイングクリヤー : 水又は専用希釈剤 = 水性ステイン = 100 : ~ 20 : ~ 5
水性ステインを使用してください。

レベリング不足な場合は、上記配合内にて希釈して塗装してください。

技術情報

適正塗布量	2~3g/尺 ²
乾燥条件	常温(15 以上)の場合 : 1時間以上 加温(40 以上)の場合 : 常温(15 以上)にて表面乾燥後、 加温(40 以上)にて10分以上

リフティングの原因となりますので、十分に乾燥してから上塗りを塗装してください。

乾燥条件は、温度、湿度、送風の有無により大きく変化しますので、十分確認テストを行ってください。

上記乾燥条件後も塗膜が柔らかい場合があるので、取り扱いには充分注意してください。

ホルムアルデヒド放散等級

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	S03216
ホルムアルデヒド放散等級	F
問い合わせ先	http://www.toryo.or.jp

注意事項

- ・ 開栓後、長期保存した場合、腐敗することがありますので御注意ください。
- ・ 使用后、速やかに密栓し、凍結させないように5 ~ 30 で保管してください。
- ・ 気温 10 以下、湿度 70%以上の環境下での塗装、乾燥は避けてください。
- ・ 希釈量・塗布量が過剰な場合、発泡、塗料のふち溜りの原因となりますので、適正範囲内で塗装してください。
- ・ 調合時によく攪拌して御使用ください。
- ・ 油性塗料の混入・塗装機器の防錆のために必ず以下の要領で洗浄してください。
塗装前 : アセトン 水
塗装後 : 水 アセトン
- ・ 廃塗料、洗浄で出た廃液については工業廃水として処理してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。