

セラウッドサンディング CW - S - 50 取扱説明書

塗膜特徴	木地仕上げ用 無黄変速乾タイプ 常乾・強制乾燥型
用途	ノントルエン・キシレンタイプ 2液型中塗り塗料
配合	A液：B液：シンナー=2：1：1～2
希釈シンナー	低温時（15 以下） CW-T-200 中温時（15～25 ） CW-T-500 高温時（25 以上） CW-T-800・CW-T-リターダ-
適正粘度	8～10 秒 （岩田 NK-2 カップ、調合時粘度）
適正塗布量	4～6 g/尺 ²
可使時間	約 3 時間 （20 60%RH CW-T-500 50%希釈）
指触乾燥時間	15～20 分 （20 60%RH 6g/尺 ² CW-T-500 50%希釈）
指圧乾燥時間	30～40 分 （20 60%RH 6g/尺 ² CW-T-500 50%希釈）

注意事項

- ・ 正常な塗膜物性を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ A 液は体質顔料等が沈降している場合がありますので、よく振ってご使用ください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特に B 液は水分と反応し痛みやすいので注意してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。この資料は、私どもの最良と思われるデータに基づいて作成されておりますが、貴社にて御使用の際は十分にテストの上、ご使用下さいますようお願い申し上げます。