



CW-Tシリーズ シンナー

特徴 トルエン・キシレンは配合していません

用途 セラウッドシリーズ専用シンナー（居室内用）

使用方法

低温時（～10℃）	： CW-T-100・200シンナー
中温時（10～25℃）	： CW-T-500シンナー
高温時（25～35℃）	： CW-T-800シンナー
高温時（25℃～）	： CW-T-リターダー

各塗装現場の塗装条件により、適切なシンナーを選択してください。
各塗料の使用説明書に準じて、適切なシンナーを選択してください。

CW-T-リターダーは高温時のユズ肌・ピンホール対策として
塗料全体に5%～10%添加してください。

注意事項

- ・ シンナーは使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。顔料が沈降する場合がありますので使用中も時々攪拌してください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社