

## セラウッドハウス CWH - 80 使用説明書

塗膜特徴	低汚染性、無黄変速乾タイプ 常乾・強制乾燥型
用途	ノントルエン・キシレンタイプ 2液型上塗り塗料
配合	A液：B液：シンナー=4：1：2～3.5 + 促進剤（A+B に対して）
希釈シンナー	低温時（15 以下） CW-T-200 中温時（15～25 ） CW-T-500 高温時（25 以上） CW-T-800・CW-T-リターダ-
促進剤添加量	塗膜性能の立ち上がりを重視される場合、下記の表を参照し、促進剤（CW-X-1）を必要量添加してください。

### 促進剤添加表

	5～15	15～25	25～
CW-X-1 (%)	2～3	1～2	0～1

適正粘度	9～11 秒 （岩田 NK-2 カップ、調合時粘度）
塗装機	スプレー
適正塗布量（希釈時）	4～6 g/尺 <sup>2</sup> （45～65g/m <sup>2</sup> ）
可使時間	約 3 時間 （20 60%RH CW-T-500 50%希釈 促進剤 2%）
指触乾燥時間	10～15 分 （20 60%RH 6 g/尺 <sup>2</sup> CW-T-500 50%希釈 促進剤 2%）
指圧乾燥時間	30～40 分 （20 60%RH 6 g/尺 <sup>2</sup> CW-T-500 50%希釈 促進剤 2%）
カラーイング方法	塗装時、カラーイングをされる場合は、A+B の 2 液を専用シンナーで 100～150%希釈し、適量のステインを添加し塗装を行ってください。

### 注意事項

- ・ 正常な塗膜物性を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ 下地は専用のセラウッドサンディング CW-S-50 等、2液型ウレタン塗料を推奨しますが、塗装仕様決定の際には事前に物性や密着等十分な確認の上、御使用ください。
- ・ A液は体質顔料等が沈降している場合がありますので、よく振ってご使用ください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特にB液は水分と反応し痛みやすいので注意してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。この資料は、私どもの最良と思われるデータに基づいて作成されておりますが、貴社にて御使用の際は十分にテストの上、ご使用下さいますようお願い申し上げます。

**サンユーペイント株式会社**