



2液型ウレタン樹脂系エナメル塗料

ニューガルトエナメル

特 徴

- ・ 無黄変・難黄変タイプ

用 途

木工用上塗り塗料（居室内用）

使用方法

配合比

A液：B液：シンナー = 80：20：50～60

使用シンナー	低温（5～15℃）	NTX-T-2 シンナー
	中温（15～25℃）	NTX-T-5 シンナー
	高温（25℃～）	NTX-T-8 シンナー

技術情報

塗装機	スプレー
適正塗布量 （希釈時）	8～10g/尺 ²
可使時間	約 3～4 時間 (25℃ 60%RH 8g/尺 ² NTX-T-5 シンナー50%希釈)
指触乾燥時間	約 30 分 (25℃ 60%RH 8g/尺 ² NTX-T-5 シンナー50%希釈)
指圧乾燥時間	約 60 分 (25℃ 60%RH 8g/尺 ² NTX-T-5 シンナー50%希釈)

注意事項

- ・ 正常な塗膜物性を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ A液は顔料等が沈降している場合がありますので、よく振ってご使用ください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特にB液は水分と反応し痛みやすいので注意してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。着色顔料入りですので使用中も時々攪拌してください。

- ・ ウレタン塗料は湿度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社