

# NTX グランドエナメル 使用説明書

## 用 途

超速乾性特殊ウレタン塗料。  
各種塗膜への密着性良好。各種塗料への塗り重ね可能。

## 使用方法

NTX -グランドエナメル A液 : 80  
" B液 : 20  
NTX -シンナー : 50 ~ 80

## 希釈シンナー

低温時 : NTX -T-2 シンナー  
中温時 : NTX -T-5 シンナー  
高温時 : NTX -T-8 シンナー

## 指触乾燥時間

7分(25 )、6g/尺<sup>2</sup>

## 指圧乾燥時間

20分(25 )

## 積み重ね時間

約1 ~ 2時間(25 )  
塗膜厚・乾燥条件等により変化します。

## 品 種

・ホワイト ・ディープブラック ・ブラック(調色用) ・イエロー  
・ブラウン ・レッド ・マルーン ・ブルー

## 注意事項

- ・塗料は、使用後速やかに密栓して冷暗所に保存してください。
- ・UV塗料・ポリサンディング、ワックスポリ、ポリクリヤーの下塗りには促進剤U-20は使用しないでください。(密着不良・ハジキの原因になることがあります。)
- ・UVトップコートの下塗りとして使用する場合は、促進剤U-20の使用をお勧めします。
- ・U-20添加時は、可使時間が短くなりますのでご注意ください。
- ・高温多湿時には、密着時間が短くなる場合があります。
- ・顔料が沈殿することがありますので、使用前に缶を良く攪拌してください。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。  
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社