

ポリアンク NTX-NS-888 A 使用説明書

用途 不飽和ポリエステル系中塗り塗料

使用方法

< 1口径の場合 >

NTX-NS-888A にハメックNを下記添加表に従って添加し、塗装して下さい。

希釈はスプレーにて、15～30%希釈してご使用ください（ホットライフは15±5分）

添加表

気温	5	10	15	20	25	30	35 以上
ハメックN	4.0%	3.0%	2.0%	1.5%	1.2%	0.9%	0.7%

< SBA,SBR の場合 >

希釈はスプレーにて、10～20%希釈してご使用ください。

硬化剤 SH・SB（カタリストック）

1分間の塗料噴出量を計って計量目盛りに合わせてください。なお、ホットライフ調整（高温時）は硬化剤薄め液を使用してください。

・計量管目盛り表

温度	200g/分	300g/分	400g/分	500g/分	600g/分	700g/分
5	24	28	34	38	42	44
10	22	26	30	35	38	40
15	20	24	27	30	34	36
20	15	20	24	26	28	32
25	12	17	20	23	26	28
30 以上	10	14	17	20	23	25

研磨可能時間 オーバーナイト

注意事項

- ・残塗料はそのまま放置しておくと発熱しますので、使用後は必ず水の中で冷却してから廃棄してください。
- ・未硬化でポリエステルを研磨した場合、集塵機の中で研磨粉が発火する可能性がありますので、十分気をつけてください。
- ・塗料はよく振ってからご使用ください。また、使用後は速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ポリエステルは、多湿時に乾燥が遅くなりますので、促進剤および硬化剤により調整してください。

その他取扱上の注意などについては、製品安全データシート（MSDS）をご参照ください。この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際は、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社