

NTX-W-604 使用説明書

用 途

ノトル・キ型速乾タイプ2液型ウレタンシーラー。導管シール、密着性に優れる。スプレー及び静電塗装に使用可。

配 合

A液：B液：シンナー = 1 : 1 : 0.5~2

希釈シンナー

低温時(5~15) NTX-T-2 シナー
中温時(15~25) NTX-T-5 シナー
高温時(25 ~) NTX-T-8 シナー

適 正 粘 度

8~12 秒 (岩田 NK-2カップ、調合時粘度)

適 正 塗 布 量

4~8 g/尺²

可 使 時 間

約 3時間 (20 , 60 %RH, NTX-T-5 シナー, 50 %希釈)

指 圧 乾 燥 時 間

20~30分 (20 , 60 %RH, 6 g/尺², NTX-T-5 シナー, 50 %希釈)

赤[○]リカ塗り重ね時間

2~24時間 (20 , 6 g/尺², NTX-T-5 シナー, 50 %希釈)

ウレカ塗り重ね時間

2~48時間 (20 , 6 g/尺², NTX-T-5 シナー, 50 %希釈)

注 意 事 項

- ・塗料は、使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特にB液は水分と反応し、傷みやすいので注意してください。
- ・塗料は、調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ウレタン塗料は湿度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使用時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・ヤニ止め効果については一般のヤニ止めシーラーより劣りますので注意して下さい。
- ・通常のウレタンシンナーでの使用も可能ですがその場合はNT-X塗料にはなりません。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社