

2014年10月23日

製品使用説明書



サンユーペイント株式会社

## 2液型ウレタンシーラー ペソ R-217

### 特 徴

- ・ トルエン・キシレンは配合しておりません
- ・ UV塗装ラインにおいて、熱風やIRにて短時間で乾燥可能
- ・ 木地密着性が高い

### 用 途

木工用下塗り塗料（居室内用）  
スプレー 及び ロールコーター用  
カラーイングも可能

### 使用方法

#### 配合比

A液 : B液 : シンナー = (ロール) 80 : 20 : 5~20  
(スプレー) 80 : 20 : 50~100

使用シンナー	低温 (5~15℃)	NTX 低温用シンナー
	中温 (15~25℃)	NTX 中温用シンナー
	高温 (25~30℃)	NTX 高温用シンナー
	超高温 (30℃~)	NTX 超高温用シンナー

※ さらに高温時にはリターダーを併用してください。

※ 塗膜変色の低減が必要な場合は、硬化剤にB・NYタイプをご使用ください。

### 技術情報

#### ① 塗装方法

塗装機器	ロールコーター	スプレー
適正粘度	15~20 秒/20℃ (調合時) (岩田 NK-2 型粘度カップ)	9~10 秒/20℃ (調合時) (岩田 NK-2 型粘度カップ)
適正塗布量 (希釈時)	1~2g/尺 <sup>2</sup> (10~20g/m <sup>2</sup> )	4~6g/尺 <sup>2</sup> (45~70g/m <sup>2</sup> )
塗装回数	1回	1回
可使時間	6 時間以内/20℃	12 時間以内/20℃

## ②塗り重ね時間

ウレタンサンディング;3~24時間

ポリサンディング;3~24時間

UV中塗り;塗料・ラインに応じて設定

### 注意事項

- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特にB液は水分と反応し痛みやすいので注意してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ 使用期限は製造日より6ヶ月を目安にしてください。
- ・ セッティングはシンナー除去と塗膜の密着性が目的です。塗装環境・塗装条件・シンナーの種類等により調整が必要です。
- ・ セッティング不足、過剰膜厚により、密着不良が発生しやすくなりますので、ご注意ください。
- ・ ウレタン塗料は温度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用にてください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社