

光ソ RM -708 使用説明書

用途

ハスレンタイプ[®] UV硬化目止め剤。スタッコロール用。
1液型塗料

配合

原液でご使用ください。

適正塗布量

0.5～2.0g/尺² (カキトリ)

UV照射時間

1.5～2秒 (コンベアスピード3～4m/分/灯、80W/cm)

最大膜厚

30 μ

注意事項

塗装機器

スタッコロール

- ・塗料は、使用后速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・塗料は、調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・目止め剤とRS -709との同時塗り重ねで1回の紫外線照射で乾燥することもできます。
- ・低温時には、プレヒートで板面温度を25～30 にすることにより、硬化速度を速くすることが出来ます。
- ・使用期限は、3カ月を目安にしてください。
- ・光開始剤が入っておりますので、直接光が当たらないように注意してください。
- ・体質顔料等が沈降している場合があります。良く攪拌してからご使用下さい。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社