

光ソ RS -709HV 使用説明書

用途

ハスルソイブ[®] UV硬化中塗り塗料。 ロールコーター用。1液型塗料。

配合

原液で使用してください。

適正塗布量

1.5 ~ 2.5 g / 尺²

セッティング時間


なし

UV照射時間

1.5 ~ 2.5秒 (コンベアスピード 3 ~ 4 m/分/灯、80W/cm)

最大膜厚

30 μ



注意事項

塗装機器

ナチュラルロール

- ・塗料は、使用后速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・塗料は、調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・使用期限は、3ヶ月を目安にしてください。
- ・光開始剤が入っておりますので、直接光が当たらないように注意して下さい。
- ・体質顔料等が沈降している場合があります。必ずよく攪拌してからご使用下さい。
- ・着色後に使用される場合は、密着性等の諸物性向上のため、RS -709の前にRW -871を塗装してください。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社