

ビス RS-709 使用説明書

用途

ノズルタイプ UV硬化中塗り塗料。ローラー用。
1液型塗料

配合

主剤：専用シンナー = 100 : 0~5

希釈シンナー

低温時(5~15) #141ウルタソナー(10 以下)
中温時(15~25) 原液で使用
高温時(25 ~) 原液で使用

適正粘度

20~30 秒 (SBカップ 6号 にて測定、調合時粘度)

適正塗布量

1.0~2.0 g/尺²

セッティング時間

なし (風速 m/秒, 温度)

UV照射時間

1.5~2秒 (コンベアスピード 3~4 m/分/灯, 80W/cm)

最大膜厚

25 μ

注意事項

- ・塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・塗料は、調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・使用期限は、3カ月を目安にしてください。
- ・光開始剤が入っておりますので、直接光が当たらないように注意して下さい。
- ・体質顔料等が沈降している場合があります。必ず良く攪拌してからご使用ください。
- ・着色後に使用される場合は、密着性等の諸物性向上のため、RS-709の前にRW-871を塗装されることをお勧めします。
- ・塗装中に粘度が適正範囲を越えた場合は141ウルタソナーで調整して下さい。
- ・厚塗りしますと溶剤が離脱しにくく硬化不良の原因となりますので注意して下さい。
- ・使用期限は、3ヶ月を目安にして下さい。
- ・光開始剤が入っておりますので、直接光が当たらないように注意して下さい。

その他取り扱い上の注意等についてはMSDS(製品安全データシート)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社