

光ソ RW-871 使用説明書

用途

熱風乾燥用。下塗り塗料。スプレー、ロールコーター用。

配合

A液 : B液 : シナー = 80 : 20 : 50 ~ 100(スプレー)、5 ~ 15(ロールコーター)

適性粘度

- ・スプレー塗装時 10 ~ 12秒(岩田NK-2粘度カップ、調合時粘度)
- ・ロール塗装時 25 ~ 35秒(岩田NK-2粘度カップ、調合時粘度)

適性塗布量

- ・スプレー塗装時 4 ~ 6 g/尺²
- ・ロール塗装時 0.5 ~ 1.5g/尺²

塗り重ね時間

- ・ポリサン塗り重ね 2 ~ 24時間
- ・ウレサン塗り重ね 3 ~ 24時間

スチン添加

~ 20%(A液+B液)。
NTX肌-コスティン・NTX8000スチン・NTXファニチャースチン使用可能。



注意事項

塗装機器

スプレー、ロールコーター

- ・塗料は、使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・塗料は、調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・A液は体質顔料等が沈降している場合がありますので、良く振ってからご使用下さい。
- ・塗料は、使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特にB液は水分と反応し、傷みやすいので注意してください。
- ・塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。特に体質顔料入りの塗料は使用中も時々攪拌してください。
- ・UV中塗り塗料の塗り重ね時間は、ラインに応じて設定してください。(1~2分/60)
- ・ウレタン塗料は湿度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使用時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・UV上塗り塗料のカラーイングバインダーとして使用できますが、塗料の種類により条件が異なります。ご使用の際には営業担当までご相談ください。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社