



添加剤

CW-X-1

特徴・用途

- ・セラウッドシリーズ専用反応促進剤。
- ・トルエン・キシレンは配合しておりません

使用方法

塗料配合時に各塗料、気温に応じて下記の表を参照し必要添加量を加えハンドデスパー等で良く攪拌してから塗布してください。

・CWH-20 用添加表 (A液(主剤)に対して)

	10℃以下	10～15℃	15～20℃	20～25℃	25℃以上
CW-X-1 (%)	4～5	4	3～4	2～2.5	0～2

※ 塗膜性能維持のため、必ず上記の範囲で促進剤を添加して下さい。

・CWH-80 用添加表 (A液(主剤)+B液(硬化剤)に対して)

	5～15℃	15～25℃	25℃以上
CW-X-1 (%)	2～3	1～2	0～1

※ 塗膜性能の立ち上がりを重視される場合、必要量添加して下さい。

・羽衣 仕上げ剤用添加表 (A液(主剤)+B液(硬化剤)に対して)

	5～15℃	15～25℃	25℃以上
CW-X-1 (%)	2～3	1～2	0～1

※ 塗膜性能の立ち上がりを重視される場合、必要量添加して下さい。

注意事項

- ・ 添加剤は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 添加後は攪拌を充分に行なってください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社