

2 液型ウレタン上塗り塗料 NTX-GK-3000

- | | |
|-----|--|
| 特 徴 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 肉持ち・光沢良好。 ・ 無黄変クリアータイプ。 ・ トルエン・キシレンは配合しておりません。 |
|-----|--|

用 途	木工用上塗り塗料（居室内用）
-----	----------------

使用方法	配合比 A 液 : B 液 : シンナー = 1 : 1 : 0.4~0.6
------	---

使用シンナー	低温（5～15℃）	NTX-T-1 シンナー NTX-T-2 シンナー
	中温（15～25℃）	NTX-T-5 シンナー
	高温（25℃～）	NTX-T-8 シンナー NTX-T リターダーシンナー

技術情報

適正粘度	8～9 秒/20℃（調合時） （岩田 NK-2 型粘度カップ）
適正塗布量 （希釈時）	8～10g/尺 ²
可使時間	3 時間 （20℃ 60%RH NTX-T-5 シンナー 30%希釈）
指触乾燥時間	60 分 （20℃ 60%RH 8g/尺 ² NTX-T-5 シンナー 30%希釈）
指圧乾燥時間	7 時間 （20℃ 60%RH 8g/尺 ² NTX-T-5 シンナー 30%希釈）
鉛筆硬度	H～2H

注意事項

- ・ 使用前によく攪拌してください。
- ・ A 液は体質顔料等が沈降している場合がありますので、よく振ってご使用ください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
特に B 液は水分と反応し痛みやすいので注意してください。
- ・ ウレタン反応を併用しているため、湿度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥されるときは、密着性・可使時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社