

NTX-K-220 カラーイングクリヤー 使用説明書

用途

ウレタンフラット用の1液型カラーイングクリヤー

使用方法

NTX-K-220カラーイングクリヤー	:	100
NTXシンナー	:	100 ~ 400
NTXステイン	:	1 ~ 5 %

塗布量

~ 3g/尺²

希釈シンナー

低温時(5 ~ 15)	:	NTX-T-2シンナー
中温時(15 ~ 25)	:	NTX-T-5シンナー
高温時(25 ~)	:	NTX-T-8シンナー

注意事項

- ・塗料は、使用後速やかに密栓して冷暗所に保存してください。
- ・通常のウレタンシンナーでの使用も可能ですがその場合はNT-X塗料にはなりません。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社