



2液型ウレタン中塗り塗料

NTX-S-02-437

特 徴

- ・トルエン・キシレンは配合していません
- ・テーブル用 B 使用時：肉持ち、研磨性良好
- ・椅子用 B 使用時：速乾タイプ・作業性、研磨性良好

用 途

木工用中塗り塗料（居室内用）

使用方法

配合比

A 液 : B 液 : シンナー = 2 : 1 : 1.2~1.5 (200 : 100 : 120~150)

使用シンナー	低温 (5~15℃)	NTX-T-2 シンナー
	中温 (15~25℃)	NTX-T-5 シンナー
	高温 (25℃~)	NTX-T-8 シンナー

技術情報

適正粘度	10~13 秒/20℃ (調合時) (岩田 NK-2 型粘度カップ)
使用塗装機	スプレー
適正塗布量 * 希釈時	6~10g/尺 ² (65~110g/m ²)
可使時間 (テーブル用 B 使用時)	約 3 時間 (20℃ 60%RH NTX-T-5 シンナー50%希釈)
可使時間 (椅子用 B 使用時)	約 2 時間 (20℃ 60%RH NTX-T-5 シンナー50%希釈)
指触乾燥時間 (テーブル用 B 使用時)	20~25 分 (20℃ 60%RH 10g/尺 ² NTX-T-5 シンナー50%希釈)
指触乾燥時間 (椅子用 B 使用時)	15~20 分 (20℃ 60%RH 10g/尺 ² NTX-T-5 シンナー50%希釈)

指圧乾燥時間 (テーブル用 B 使用時)	約 60 分 (20℃ 60%RH 10g/尺 ² NTX-T-5 シンナー50%希釈)
指圧乾燥時間 (椅子用 B 使用時)	約 40 分 (20℃ 60%RH 10g/尺 ² NTX-T-5 シンナー50%希釈)
研磨可能時間 (テーブル用 B 使用時)	約 5 時間 (20℃ 60%RH 10g/尺 ² NTX-T-5 シンナー60%希釈)
研磨可能時間 (椅子用 B 使用時)	約 3 時間 (20℃ 60%RH 10g/尺 ² NTX-T-5 シンナー60%希釈)

注意事項

- ・ 正常な塗膜物性を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ A 液は体質顔料等が沈降している場合がありますので、よく振ってご使用ください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特に B 液は水分と反応し痛みやすいので注意してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。特に体質顔料入りの塗料は使用中も時々攪拌してください。
- ・ ウレタン塗料は湿度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社