



## NTX-U-50 添加剤

**用 途** ウレタン系塗料用防黴剤（居室内用）

**使用方法** ウレタン塗料 A 液に対して 2～3% 添加し、ハンドデスパー等で良く攪拌してください。

### 技術情報

#### 1. 成分・性状

有効成分：有機沃素系化合物  
性状：無色～黄褐色の液体  
比重：0.95 ～ 1.05 (25℃)

#### 2. 抗菌性

最小発育阻止濃度(MIC,  $\mu\text{g}/\text{ml}$ )

試験菌	MIC	試験菌	MIC
<i>Aspergillus niger</i> (F)	<2.0	<i>Alternaria sp.</i> (F)	<2.0
<i>Penicillium citrinum</i> (F)	7.8	<i>Mucor spinescens</i> (F)	7.8
<i>Cladosporium cladosporioides</i> (F)	<2.0	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Y)	7.8
<i>Gliocladium virens</i> (F)	7.8	<i>Rhodotorula rubra</i> (Y)	15.6
<i>Aureobasidium pullulans</i> (F)	<2.0		

注) (F):かび, (Y):酵母

### 注意事項

- ・ 使用後は速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 添加後の攪拌を充分に行なってください。
- ・ 添加量が過剰になると、リコート時の密着不良の原因になることがあります。
- ・ 取扱い中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気・ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社