



RIO 薄め液

特 徴

・FDA 規格に適合した、安全性の高い希釈剤で、トルエン・キシレン等、シックハウス原因物質が含まれておりません。

用 途

RIO春風・KAZE-70・KAZE-77用希釈剤及び塗装機器洗浄用

使用方法

RIO春風・KAZE-70・KAZE-77が高粘度の場合5～10%程度添加しご使用ください
希釈しすぎますと乾燥が遅くなりますのでご注意ください。

RIO春風の色濃度を薄くする場合は701クリヤーにて薄めてください(乾燥性維持の為)。

注意事項

- ・ 希釈量が過剰になると乾燥不良や密着不良の原因となります。
- ・ 乾燥条件は十分に確認してください。
- ・ オイルを吸い込んだ布・スポンジ等は自然発火の恐れがありますので、密栓缶に入れるか水浸しにしてください。製品自体には自然発火性はありません。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗装機器を他種の塗料と兼用される場合には、十分に洗浄してお使いください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用にてください。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。