



## アルキド樹脂系塗料

# RIO カラー

### 特徴・用途

- ・RIO シリーズ専用着色剤
- ・トルエン・キシレン等、シックハウス原因物質が一切含まれておりません

### カラー

赤・黄・黒・白・茶・アンバー・青

### 塗料配合

RIO KAZE-70、RIO KAZE-77 に配合色添加にてご使用ください。  
(添加量は30%までに抑えてください、過剰添加の場合、乾燥不良の原因になります。)

※ 塗装条件にあわせて希釈してください

### 自然発火にご注意ください

- ・ アルキド樹脂系塗料を拭き取ったウエス(布)、スポンジ等を丸めたり、重ねたりして放置すると、酸化反応熱が蓄熱され、逃げ場を失った熱が発火温度に達する事で発火します
- ・ 拭き取った布、塗料の付着したシートやダンボール、集めた塗料かすは、山積みしたり容器やビニール袋にまとめたりしない
- ・ 塗料を吸い込んだウエス(布)、スポンジ等は水を十分に入れた容器に沈めてフタおし、水が蒸発しないように注意する
- ・ 安全な焼却設備がある場合は、そこで焼却する
- ・ 製品自体には自然発火性はありません

### 注意事項

- ・ 正常な性能を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ 希釈しすぎると目止め効果が低下することがありますのでご注意ください。
- ・ ご使用前に、必ずハンドデスパー等で十分に攪拌してください。
- ・ 塗膜の硬化が阻害されるために、黒檀・紫檀のようなヤニの非常に多い材への塗装は避けてください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。
- ・ ウレタン用硬化剤(イソシアネート)と急激に反応し発熱する恐れがありますので、廃液等は分別し、絶対に混合しないでください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、十分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社