

# 標準塗装仕様

## 壁助太郎

① 素地調整	壁紙・ビニールクロスの場合 表面の汚れ・ヤニなどの付着物を中性洗剤などを用いて除去してください。 めくれや破れがある場合は木工用ボンドなどで貼り付けて、塗装面を平らにしてください。 ※汚染処理がされている壁紙は付着しない場合がございますので、事前にご確認ください。
② 下塗り	【塗料配合】壁助強：水=100:3~10 【標準塗布量】120g~130g/m <sup>2</sup> 【塗装方法】ローラーまたはハケ
③ 乾燥	【塗り重ね乾燥時間】室温23℃以上、2時間以上、7日以内
④ 塗装(1回目)	【塗料配合】壁助太郎：水=100:0~5 【標準塗布量】700~1500g/m <sup>2</sup> 【塗装方法】コテ
	【塗料配合】壁助太郎：水=100:5~10 【標準塗布量】700~1000g/m <sup>2</sup> 【塗装方法】パターンローラーなど
⑤ 乾燥&完成	風通しの良いところで十分に乾燥させてください。室温23℃以上、最終乾燥時間は16時間以上です。

### 注意事項

- ・施工面以外に塗材が付着しないように養生テープなどで十分に養生してください。
- ・低温（5℃以下）および高湿度（85%以上）の場合は、施工を避けてください。
- ・塗布量は、下地や塗装時の条件により異なりますのでご了承ください。
- ・綺麗に仕上げるために、下塗りは行ってください。均一にしっかり塗り込むように塗装してください。
- ・製品取り扱い上の注意事項を遵守の上、ご使用ください。

## 壁助次郎

① 素地調整	壁紙・ビニールクロスの場合 表面の汚れ・ヤニなどの付着物を中性洗剤などを用いて除去してください。 めくれや破れがある場合は木工用ボンドなどで貼り付けて、塗装面を平らにしてください。 ※汚染処理がされている壁紙は付着しない場合がございますので、事前にご確認ください。
② 下塗り	【塗料配合】壁助強：水=100:3~10 【標準塗布量】120g~130g/m <sup>2</sup> 【塗装方法】ローラーまたはハケ
③ 乾燥	【塗り重ね乾燥時間】室温23℃以上、2時間以上、7日以内
④ 塗装(1回目)	【塗料配合】壁助次郎：水=100:5~10 【標準塗布量】150~160g/m <sup>2</sup> 【塗装方法】ローラーまたはハケ
⑤ 乾燥	【塗り重ね乾燥時間】室温23℃以上、4時間以上、7日以内
⑥ 塗装(2回目)	【塗料配合】壁助次郎：水=100:5~10 【標準塗布量】190~200g/m <sup>2</sup> 【塗装方法】ローラーまたはハケ
⑦ 乾燥&完成	風通しの良いところで十分に乾燥させてください。最終乾燥時間は12時間以上です。

### 注意事項

- ・施工面以外に塗材が付着しないように養生テープなどで十分に養生してください。
- ・低温（5℃以下）および高湿度（85%以上）の場合は、施工を避けてください。
- ・塗布量は、下地や塗装時の条件により異なりますのでご了承ください。
- ・綺麗に仕上げるために、下塗りは行ってください。均一にしっかり塗り込むように塗装してください。
- ・製品取り扱い上の注意事項を遵守の上、ご使用ください。

塗漆  
料喰

壁助太郎

壁助次郎

壁助強

コテ用。  
テクスチャャーを楽しめます。

ローラー用。  
気軽にリフォームを楽しめます。

下塗り専用。



# 漆喰塗料「壁助」の4つの力



## Q&A 漆喰って？

しっくい、お城や神社などの「白い壁」に古くから使用されている塗材です。

しっくいは「燃えにくい」素材です。火事が多かった江戸時代に、火事の延焼を防ぐために「しっくい」を外壁や塀に塗ったと言われていました。

奈良県のキトラ古墳にも漆喰が使用されていたと言われていました。



## Q&A 素材って？

しっくいは「珊瑚」から生まれました。

海底にあった珊瑚礁が長い年月をかけて隆起し、陸地となった山脈から「石灰岩」を採掘します。その「石灰岩」を焼成・消化すると「消石灰（水酸化カルシウム）」になります。この「消石灰」が主原料です。

その消石灰に「スサ」や「ノリ」を混ぜたものが「しっくい」です。



# Color Variation

## 壁助太郎

KS-2011 ホワイト

KS-2012 ベージュ

## 壁助次郎

KS-3011 シルバグレー

KS-3012 オフホワイト

KS-3013 マスタードイエロー

KS-3014 アプリコットオレンジ

KS-3015 ベビーピンク

KS-3016 ミルキーグリーン

# Line Up

**KABESUKE TARO**  
**壁助太郎**  
上級者向け / コテ用

20kg

塗布面積：  
約 10-15 m<sup>2</sup>  
(約 15 畳)

**KABESUKE JIRO**  
**壁助次郎**  
一般向け / ローラー用

340g

塗布面積：  
約 1 m<sup>2</sup>

4kg

塗布面積：  
約 10-12 m<sup>2</sup>  
(約 6 畳)

15kg

塗布面積：  
約 40-45 m<sup>2</sup>  
(約 15 畳)

**KABESUKE TSUYOSHI**  
**壁助強**  
下塗り専用 / ローラー用

240g

塗布面積：  
約 2 m<sup>2</sup>

3kg

塗布面積：  
約 20-25 m<sup>2</sup>  
(約 12 畳)

15kg

塗布面積：  
約 100-120 m<sup>2</sup>  
(約 60 畳)

