



自然派塗料



春風～HARUKAZE～ 使用説明書

《特徴・用途》

- ・ 春風は、インテリアのあらゆる木部（フローア・壁・家具など）の保護用オイル系低臭タイプ塗料です。
- ・ 春風は、天然由来原料をベースにし、安全・健康・自然環境を第一に考えた自然派塗料です。
- ・ シックハウス症候群の原因といわれる 13 物質は一切配合しておりません。
- ・ 低臭タイプで乾燥性・撥水性に優れた施工しやすい自然派塗料です。

《塗料成分》

- ・ 天然オイル系樹脂（紅花油・亜麻仁油）
- ・ 天然ワックス（カルナバ・キャンデリラ）
- ・ 無鉛乾燥剤（コバルト）
- ・ FDA 溶剤（イソパラフィン系溶剤）
- ・ 着色顔料

《塗料配合》原液にて使用

※希釈が必要な場合は春風うすめ液にて、塗装条件にあわせて希釈してください。

※最大希釈量 10%以内、過剰希釈の場合、乾燥不良をおこします。

《塗布量》 6～8 g / 尺² または 60～80 g / m² （拭き取り前）

《塗布面積》 1 リットル当たり 7.5～10 m²が目安です（2 回塗り）

《カラー》 スタンダードカラー 18 色
パステルカラー 18 色

《塗装方法》

- ・ 塗装前に汚れ・埃を取り除き、表面を研磨（＃240～320）してください。
- ・ 刷毛・スポンジ等でできるだけ薄く伸ばしながら、均一に木目に沿って塗装してください。
- ・ 塗装後5～10分程度放置し、ウエス（布）などでしっかり拭き取ってください。
- ・ 拭き取りにくい場合は再度オイルをウエス（布）に染み込ませ拭き取ってください。
- ・ 塗装に使用した刷毛などは、春風うすめ液で洗浄されることをお勧めします。

《乾燥条件等》

- ・ 塗装（ウエス拭き取り）後4時間以上（25℃）で塗り重ね可能
- ・ 最終塗装後、12時間以上乾燥してください。（25℃）
- ・ 乾燥は風通しの良いところで行ってください。
 - ※ 上記乾燥時間はあくまでも目安です。塗り面積・木材の種類・湿度・気象条件などにより若干異なります。

《注意事項》

- ・ 塗料はよく攪拌してからご使用ください。
- ・ 塗装中・乾燥中は換気をよくしてください。火気厳禁です。
- ・ 木材の種類により色目が変わる場合がございますので、同じ材に試し塗りをしてからご使用ください。
- ・ オイルの厚塗りや拭き残しや多量の希釈は乾燥不良やベタツキの原因になりますので、十分に拭き取ってください。
- ・ オイルを吸い込んだ布・スポンジ等は自然発火の恐れがありますので、密栓缶に入れるか水に濡らしてから処理してください。
- ・ 製品自体には自然発火性はありません。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 春風は木材用（着色用）ワックスオイルです。食品ではありません。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート（SDS）をご参照ください。
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社