

## ウッドコンディショナー

## 武尊(TAKERU)

用途	木製品/木部 屋外用
特徴	屋外用木材をビンテージ調、アンティーク調に仕上げる木地調整剤

使用方法	配合比	武尊(TAKERU) : 水 = 3g : 0.5L → 約 2 m <sup>2</sup> (2回塗り) 武尊(TAKERU) : 水 = 25g : 4.0L → 約 15 m <sup>2</sup> (2回塗り)
	塗装方法	塗り残し、塗りムラがないように刷毛またはローラーで押すように塗布してください。 必ず養生を行ってください。塗布中、または乾燥中に雨などで成分が付着すると、コンクリートや釘などが変色する可能性があります。
	塗装回数	2回
	乾燥時間	晴天で3日以上、曇天時は約1週間。
		配合済みで残った場合には、密栓し冷暗所にて保管し、半年以内にご使用ください。 塗り残し、塗ムラがあると乾燥後に色の違いが生じます。その場合、再塗布してください。

塗布可能な木材	<ul style="list-style-type: none"><li>人工乾燥材 強制乾燥された木材を使用してください。生木など水分を含んだ木材には使用できません。</li><li>無塗装材 木材に浸透するタイプのウッドコンディショナーです。すでに塗装されている木材には使用できません。</li><li>無垢材 ツキ板、MDF、パーティクルボードなどに塗装することは可能ですが、浸透ムラが起りやすいので、推奨していません。</li></ul>
---------	--

注意事項

- ・ 武尊(TAKERU)は、防腐剤ではありません。木材の劣化を防ぐものではありませんので、ご了承の上ご使用ください。
- ・ 武尊(TAKERU)は、着色剤ではありません。塗布後すぐに色の変化はありません。木材の種類によって仕上がり感が変わりますので、塗装前に必ず目立たない部分で試し塗りを行ってください。
- ・ 金属製のバケツを使用すると錆が生じます。配合する場合、必ずポリ容器・バケツをご使用ください。
- ・ 金属製の釘に付着すると錆が生じます。ステンレス製またはメッキ処理された釘をご使用ください。
- ・ 本品は水溶性です。塗布後に凍結するような低温下での使用は避けてください。
- ・ 同じ木材でも、日当たりの違いなどによって、色に変化があります。日当たりの良い場所では銀白色系に、日当たりの悪い場所では濃茶系になりますので、ご了承ください。
- ・ 本品は強酸性粉末ですので、吸い込まないようにしてください。目などに入らないようにしてください。食品ではありませんので、飲まないでください。皮膚につかないようにしてください。手荒れ・肌荒れになる場合があります。目に入った場合は、すぐに流水で15分以上すすいでください。皮膚に付着した場合は、お湯と石鹼でよく洗ってください。万が一、飲み込んだ場合は、速やかに医師にご相談ください。
- ・ その他取り扱い上の注意等については安全データシート(SDS)をご参照ください。
- ・ この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。