

LEO Wood レオ ウッド



アルコール消毒後の光沢変化が起こりにくい

アルコール消毒を行う機会が増えた今日に最適なトップコートです。

耐擦傷性・光沢安定性が良好

手すりやダイニングテーブル、その他内装木製品にもご使用いただけます。

無黄変 2液型ウレタン樹脂塗料

シックハウス症候群の原因といわれる*13物質は一切配合していません。

*13物質とは、平成30年12月27日第23回シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会で厚生労働省が策定した物質を示します。

【物性試験】 ※当社比

試験項目		LEO Wood	一般 ウレタン塗料
鉛筆硬度		3H	H
擦り傷性		◎	○
薬品試験	アルコール	◎	○
	シンナー	○	△
	アルカリ性	○	△
	酸性	○	○

試験項目		LEO Wood	一般 ウレタン塗料
汚染試験	黒マジック	○	○
	赤クレヨン	○	○
	青インク	○	△
	コーヒー	○	○
	醤油	○	○
	ソース	○	○

【ラインナップ】 A=主剤/B=硬化剤

分類	商品名	容量	配合比
目止め剤	LEO Wood Filler	3.5kg / 18kg	
中塗り	LEO Wood Sanding sealer A	4kg / 15kg	A:B
	LEO Wood Sanding sealer B	1kg / 4kg / 15kg	2:1
上塗り	LEO Wood Flat A	4kg / 16kg	A:B
	LEO Wood Flat B	1kg / 4kg	4:1
希釈剤	LEO Wood Thinner No.2 (低温用) LEO Wood Thinner No.5 (中温用) LEO Wood Thinner No.8 (高温用) LEO Wood Filler Thinner (拭き取り用)	1L / 4L / 16L	

※希釈剤は季節に応じた専用シンナーをご使用ください。

【荷姿&艶設定】



- LEO Wood Flat
20kg セット (A液 16kg+B液 4kg)
5kg セット (A液 4kg+B液 1kg)

- 艶設定
100%MATT・150%MATT・200%MATT

【標準塗装工程】

	工程	使用塗料	塗装方法
1	素地研磨	#180~#240ペーパー	
2	目止め※	LEO Wood Filler	刷毛塗装後 拭き取り
3	中塗り	LEO Wood Sanding sealer	スプレー塗装 2:1:1~2
4	研磨	#320~#400ペーパー	
5	上塗り	LEO Wood Flat	スプレー塗装 4:1:2~3

※着色(木地着色、カラーイング)は必要に応じて行ってください。

【技術情報】

適正粘度	12~15 秒 / 20℃ (調合時) 岩田 NK-2 型粘度カップ
適正塗布量 * 希釈時	4~8 g/尺 ² 45~90 g/m ²
可使時間	約 3 時間 20℃ / 60%RH LEO Wood Thinner No.5 / 60%希釈
指触乾燥時間	約 15 分 20℃ / 60%RH LEO Wood Thinner No.5 / 60%希釈
指圧乾燥時間	約 30 分 20℃ / 60%RH LEO Wood Thinner No.5 / 60%希釈
鉛筆硬度	3H

サンユーペイント株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-4-48
TEL. 06-6392-0151 / FAX. 06-6395-1171
URL <https://www.sanyu-paint.co.jp>
Mail sales@sanyu-paint.co.jp



お問い合わせ先