



2 液型ウレタン上塗り塗料

LEO Wood Flat

特 徴

- ・トルエン・キシレンは配合していません
- ・無黄変速乾タイプ。耐擦傷、光沢安定性が良好
- ・アルコール拭き(消毒)にて光沢変化が起こりにくい
- ・光沢設定は、全消・150%消・200%消

用 途

木工用上塗り塗料(居室内用)

使用方法

配合比

A液:B液:シンナー = 4 : 1 : 2.5~3.5 (80 : 20 : 50~70)

使用シンナー	低温 (5~15℃)	NTX-T-2 シンナー
	中温 (15~25℃)	NTX-T-5 シンナー
	高温 (25℃~)	NTX-T-8 シンナー

技術情報

適正粘度	12~15 秒/ 20℃ (調合時) (岩田 NK-2 型粘度カップ)
塗装機器	スプレー
適正塗布量 ※希釈時	4~8 g/尺 ² (45~90 g/m ²)
可使時間	約 3 時間 (20℃/ 60%RH NTX-T-5 シンナー 60%希釈)
指触乾燥時間	約 15 分 (20℃/ 60%RH NTX-T-5 シンナー 60%希釈)
指圧乾燥時間	約 30 分 (20℃/ 60%RH NTX-T-5 シンナー 60%希釈)
鉛筆硬度	2H~3H

カラーイング方法

塗装時、カラーイングをされる場合は、A + Bの2液を専用シンナーで100～150%希釈し、適量のステインを添加し塗装を行ってください。

注意事項

- ・ 正常な塗膜物性を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ A液は体質顔料等が沈降している場合がありますので、よく振ってご使用ください。
- ・ 塗料は使用后速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特に B液は水分と反応し痛みやすいので注意してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。特に体質顔料入りの塗料は使用中も時々攪拌してください。
- ・ ウレタン塗料は湿度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使用時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用にてください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社