

＼透明感のある目止め剤／

室内
専用木部
専用乾燥性
良好作業性
良好F★★★★
取得結晶シリカ
フリーMIBK
フリーキシレン
フリートルエン
フリー

Kiyo-Sumi Wood Filler 清澄



透明性良好

導管が白くなりにくい。ため。
素材感を生かした仕上げに最適。

作業性良好

希釈せずに使用が可能。
拭き取り作業がしやすい。

目止め剤

一般的な目止め剤より沈降が少なく、
ハードケーキになりにくい。

人に優しい

ホルムアルデヒドをはじめ厚生労働省が
策定しているシックハウスの要因物質は
一切配合していません。

F☆☆☆☆取得商品

Kiyo-Sumi
Wood Filler



木地



一般的な
目止め剤

【標準塗装工程】

	工程	使用塗料	塗装方法
1	素地研磨	#180～#240ペーパー	
2	目止め	Kiyo-Sumi Wood Filler ※着色と希釈※	刷毛塗装後 拭き取り
3	中塗り	ウレタンサンディング	スプレー塗装 2:1:1～2
4	研磨	#320～#400ペーパー	
5	上塗り	ウレタンフラット	スプレー塗装 4:1:2～3

※着色：NTX シリーズステイン、MIL シリーズステインをご使用ください。
※希釈：NTX-100 拭き取りシンナーをご使用ください。

【F☆☆☆☆】 S 0 3 5 2 2

Kiyo-Sumi は日本塗料工業会にてF☆☆☆☆として登録された塗料です。

【注意事項】

- ・希釈が必要な場合は、NTX-100 拭き取りシンナーをご使用ください。
- ・希釈しすぎると、目止め効果が低下することがありますのでご注意ください。
- ・ご使用前には、必ずハンドデスパー等で十分に攪拌してください。
- ・塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所にて保存してください。
- ・塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。

