

＼透明感のある目止め剤／

室内
専用木部
専用乾燥性
良好作業性
良好F★★★★
取得結晶シリカ
フリーMIBK
フリーキシレン
フリートルエン
フリー

Kiyo-Sumi Wood Filler 清澄



素材を生かした透明感のある仕上がり

導管が白くなりやすく、素材感を生かした仕上げに最適です。

作業性良好

拭き取り作業が良好。
希釈しなくても使用可能。希釈しても沈降しにくく、作業性がアップします。

安心安全

トルエン・キシレン・MIBK・結晶質シリカは配合していません。
シックハウス症候群の原因といわれる*13物質は一切配合していません。

*13物質とは、平成30年12月27日第23回シックハウス（室内空気汚染）問題に関する検討会で厚生労働省が策定した物質を示します。

- 【特 徴】
- ・透明感のある目止め剤。
 - ・拭き取り作業性良好。
 - ・トルエン・キシレン・MIBK・結晶質シリカは配合していません。

【用 途】 木工用目止剤（居室内用）

【使用方法】 刷毛塗り塗装後、ワイピングしてください。

使用ステイン	NTX シリーズステイン MIL シリーズステイン等
希釈シンナー	NTX-100 拭き取りシンナー 0~100%希釈
乾燥時間	20℃ 30 分以上

【荷姿】

Kiyō-Sumi Wood Filler
16kg / 3.5kg



【標準塗装工程】

	工程	使用塗料	塗装方法
1	素地研磨	#180~#240ペーパー	
2	目止め	Kiyō-Sumi Wood Filler ※希釈は必要に応じて。	刷毛塗装後 拭き取り
3	中塗り	Urethane Sanding sealer	スプレー塗装 2:1:1~2
4	研磨	#320~#400ペーパー	
5	上塗り	Urethane Flat	スプレー塗装 4:1:2~3

【沈降比較】

※当社比



【F☆☆☆☆】 S 0 3 5 2 2

Kiyō-Sumi は日本塗料工業会にてF☆☆☆☆として登録された塗料です。

【注意事項】

- ・希釈が必要な場合は、専用シンナーをご使用ください。
- ・希釈しすぎると目止め効果が低下することがありますのでご注意ください。
- ・ご使用前に、必ずハンドデスパー等で十分に攪拌してください。
- ・塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート（SDS）をご参照ください。
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上でご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンヨーペイント株式会社

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原2-4-48
TEL. 06-6392-0151 / FAX. 06-6395-1171
URL <https://www.sanyu-paint.co.jp>
Mail sales@sanyu-paint.co.jp



お問い合わせ先