



## ノントル・キシ型目止剤

## NTX-M-9284

## 特徴・用途

- ・拭き取り作業性・目詰まり性良好な目止め剤です
- ・トルエン・キシレンは配合しておりません

## 用 途

木工用目止剤(居室内用)

## 使用方法

刷毛・スプレーにて塗装後、ワイピング(ウエスにて拭き取り)してください。

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 希釈シンナー         | NTX-100 拭き取りシンナー<br>20～50%希釈 |
| 塗装機            | 刷毛・スプレー<br>塗装後、ワイピングしてください。  |
| 塗装回数           | 1 回                          |
| 適正塗布量<br>* 希釈時 | 100～200g/m <sup>2</sup>      |
| 乾燥時間           | 20℃ 30分以上                    |

\* 捨て目止めの場合はステイン添加不要

\* 着色が必要な場合は NTX シリーズステイン・MIL シリーズステイン等添加可能

## 注意事項

- ・ 正常な性能を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ 希釈しすぎると目止め効果が低下することがありますのでご注意ください。
- ・ ご使用前に、必ずハンドデスパー等で十分に攪拌してください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、十分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社