



2液型ウレタン中塗り塗料

NTX-S-5451

特徴

- ・肉持ち、研磨性良好
- ・トルエン・キシレン・メチルイソブチルケトンは配合していません
- ・改正食品衛生法ポジティブリスト制度に適合済みです
(食品衛生法 令和7年6月1日改正施行)

用途

木工用中塗り塗料

使用方法

配合比

A液:B液:シンナー = 200:100:150~200

使用シンナー	低温(5~15℃)	NTX-T-2シンナー
	中温(15~25℃)	NTX-T-5シンナー
	高温(25℃~)	NTX-T-8シンナー

技術情報

適正粘度	10~13秒/20℃(調合時) (岩田 NK-2 型粘度カップ)
塗装機器	スプレー
塗装回数	1回
適正塗布量 (希釈時)	65~110g/m ²
可使時間	3時間 (20℃ 60%RH NTX-T-5シンナー50%希釈)
指触乾燥時間	10~15分 (20℃ 60%RH NTX-T-5シンナー50%希釈)
指圧乾燥時間	約40分 (20℃ 60%RH 110g/m ² NTX-T-5シンナー50%希釈)
研磨可能時間	約5時間 (20℃ 60%RH 110g/m ² NTX-T-5シンナー50%希釈)

注意事項

- ・ 正常な塗膜物性を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ A液は体質顔料等が沈降している場合がありますので、よく振ってご使用ください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。特に B液は水分と反応し痛みやすいので注意してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。特に体質顔料入りの塗料は使用中も時々攪拌してください。
- ・ ウレタン塗料は湿度に敏感です。高温多湿時に塗装・乾燥される場合は、密着性・可使用時間・塗膜物性等に影響がありますのでご注意ください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、十分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社