

／超硬質型塗料／

室内
専用

木部
専用

乾燥性
良好

作業性
良好

F★★★★
取得

キシレン
フリー

トルエン
フリー

堅木 DX デラックス



驚異の硬さ



ヒノキ・スギ・キリなどの針葉樹に
押しキズがつきにくい。

針葉樹の可能性



カウンター・フローリング・ドア・
天板扉・階段など、用途は多彩。

下塗り塗料



堅木DXは下塗り塗料。
塗布回数を増やすことで「硬さ」を
得られます。

人に優しい



ホルムアルデヒドをはじめ厚生労働省
が策定しているシックハウスの要因物
質は一切配合しておりません。

F☆☆☆☆取得商品

【耐荷重試験】

一般ウレタン塗料



500g 750g 1000g

堅木DX



500g 750g 1000g

【耐荷重試験結果】

試験内容: 杉材に塗装し、2Hの鉛筆で500g・750g・1000gの荷重をかけて引っかく。(当社比)

荷重	一般ウレタン塗料		堅木 DX	
	スギ	ナラ	スギ	ナラ
500g	×	○△	○	○
750g	×	△	△	○
1000g	×	×	×	○

○:凹みなし／△:わずかに凹む／×:凹みあり

【堅木処理 塗布回数】

ナラ突板材と同等の硬さにする場合の塗布回数(当社比)

ヒノキ	スギ	キリ
3回以上	3回以上	4回以上

※当社による試験結果で、保証値ではありません。

【標準塗装工程】

	工程	使用塗料 & 配合
1	木地研磨	#180～#240ペーパー
2	下塗り	堅木DX A:B:NTX-Tシンナー=100:100:200
3	下塗り	堅木DX A:B:NTX-Tシンナー=100:100:50
4	下塗り	堅木DX A:B:NTX-Tシンナー=100:100:50
5	中塗り	ウレタンサンディング A:B:NTX-Tシンナー=200:100:150
6	研磨	#320～#400ペーパー
7	上塗り	ウレタンフラット A:B:NTX-Tシンナー=400:100:250

【注意事項】

※ 堅木 DX A 液は体質顔料等が沈降している場合がありますので、よく攪拌してからご使用ください。

※ 希釈剤は季節に応じた専用シンナーをご使用ください。

【F☆☆☆☆】 S 0 3 4 6 2

堅木DXは日本塗料工業会にてF☆☆☆☆として登録された塗料です。

