



アルキド樹脂系塗料

MOU OiL使用説明書

特徴・用途

- ・屋内用のあらゆる木製品の保護用オイル系低公害塗料です(居室内用)
- ・トルエン・キシレン等、シックハウス原因物質が一切含まれておりません
- ・刷毛・スプレー・スポンジロールのいずれでも塗装が可能です

塗料配合

原液にて使用

希釈が必要な場合は「RIO 薄め液」にて希釈してください。

※ 塗装条件にあわせて希釈してください

塗布量

60～80g/m²(拭き取り前)

塗装方法

- ・塗装前に汚れ・埃を取り除き、表面を研磨(#240～320)してください。
- ・できるだけ薄く伸ばしながら、均一に木目に沿って塗装してください。
- ・刷毛・スポンジ等で塗装後、染み込まずに表面に残った塗料をウエス等で拭き取ってください。拭き取り難い場合は再度オイルをウエスに染み込ませ拭き取ってください。
- ・最終乾燥後、表面にケバ等がある場合はペーパー(#1000)でケバ取りを行ってください。

乾燥条件

- ・塗装(ウエス拭き取り)後、4時間以上(25℃)で塗り重ね可能
- ・最終塗装後、12時間以上乾燥(25℃)
- ・乾燥は風通しの良いところで行ってください

自然発火にご注意ください

- ・アルキド樹脂系塗料を拭き取ったウエス(布)、スポンジ等を丸めたり、重ねたりして放置すると、酸化反応熱が蓄熱され、逃げ場を失った熱が発火温度に達する事で発火します
- ・拭き取った布、塗料の付着したシートやダンボール、集めた塗料かすは、山積みしたり容器やビニール袋にまとめたりしない
- ・塗料を吸い込んだウエス(布)、スポンジ等は水を十分に入れた容器に沈めてフタおし、水が蒸発しないように注意する
- ・安全な焼却設備がある場合は、そこで焼却する
- ・製品自体には自然発火性はありません

注意事項

- ・ 正常な性能を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ 希釈しすぎると乾燥が低下することがありますのでご注意ください。
- ・ ご使用前に、必ずハンドデスパー等で十分に攪拌してください。
- ・ 塗装中・乾燥中は換気をよくしてください。火気厳禁です。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。
- ・ 木材の種類により色目が変わる場合がございますので、同じ材に試し塗りをしてからご使用ください。
- ・ 塗膜の硬化が阻害されるために、黒檀・紫檀のようなヤニの非常に多い材への塗装は避けてください。
- ・ オイルの厚塗りや拭き残しや多量の希釈は乾燥不良やベタツキの原因になりますので、十分に拭き取ってください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ ウレタン用硬化剤(イソシアネート)と急激に反応し発熱する恐れがありますので、廃液等は分別し、絶対に混合しないでください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、十分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社