

オリジナルのリバーテーブルが**作**れます！

Sanyu Epoxy Coats System



透明性バツグン

鮮やかな色彩 & クリヤーな仕上がりを 気楽に楽しむことができます。

作業性バツグン

型枠に素早くフィットし、流し込み時のなじみがよいので、扱いやすいエポキシ樹脂。インターバルは約2時間。

耐汚染性バツグン

強力な接着成分により、内部に汚れが浸透しないため、いつまでもキレイを保ことができます。

環境対応

いままで使用できなかった虫食い・節・裂け目などのある廃材を使って製品を作ることが可能です。

【標準塗装工程】

**SANEPO 配合**

エポキシ SEP-325
A : B = **2 : 1** で配合
してください。

**着色**

SANEPO COLOR を 1
滴ずつ添加して、色
の調整してください。

**撈拌**

しっかりと撈拌して
ください。

**成型**

ゆっくりと静かに流し
込んでください。
1 回の厚みは **20mm** 以
下厳守。



【注意事項】

- 配合比は **2 : 1** です。厳守してください。
異なる配合比で混合した場合、ベタつき、固まらない、
軟化等、硬化不良が生じる場合があります。
- 希釈剤等で薄めないでください。
- ご使用の場合は、1 回で使用する量を混合して、
必ず使い切ってください。
- 厚みの上限は**20mm**です。厚みが必要な場合は、
数回に分けて注入してください。
- 15℃以下の低温時は反応性が悪くなるため、
使用は避けてください。

【商品ラインナップ】 ※厚み20mmで計算

1.35kgセット (約0.06㎡分)	10.8kgセット (約0.55㎡分)
SEP-325 A/B	SEP-325 AB
A: 0.90kg × 1缶 B: 0.45kg × 1缶	A: 3.6kg × 2缶 B: 3.6kg × 1缶

【着色剤 SANEPO COLOR】



容 量: 8g/本
カラー: 6色

SANEPO COLOR は**6本セット**です。
主剤A に対して**上限1%**迄。
少量でもしっかり色付きますので、
1滴ずつ添加し、色を調整してください。

